

تکمیل ضدلک و ضدآب بودن فرش دستباف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی

زهرا احمدی

استادیار گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

چکیده

فرش‌های دستباف ابریشمی جزء کالای لوکس و نفیس به‌شمار می‌روند. از آنجا که این قبیل فرش‌ها نیز اغلب روی سطح گسترده می‌شوند، لذا در معرض انواع آلودگی‌ها قرار می‌گیرند. معمولاً آلودگی‌های مهمی که فرش را در معرض صدمه و آسیب قرار می‌دهد، دارای منشأ آبی نظیر آب میوه، چای، قهوه، آب غذا و... است که امکان دارد در اثر سهل‌انگاری روی فرش ریخته شود و در طول مدت استفاده احتمال بروز این آسیب‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین اگر فرش در برابر این‌گونه آلودگی‌ها مقاوم شود، قطعاً طول عمر بیشتری خواهد داشت. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی روی فرآیند ضدآب کردن کالاهای نساجی با استفاده از ترکیبات نانو صورت گرفته، اما متأسفانه هیچ تحقیقی برای فرش‌های دستباف انجام نشده است. در این تحقیق با استفاده از نتایج تحقیقات قبلی که روی منسوجات نساجی و یا فرش‌های ماشینی نایلونی و پشمی انجام شده سعی شد تا کارایی روش‌های معمول برای فرش‌های ابریشمی بررسی گردد. نخ‌های پرز ابریشمی با رنگزای

اسیدی از نوع متال کمپلکس ۲:۱ رنگزای شد و سپس نمونه‌های فرش و گلیم ابریشمی (چله پنبه‌ای) بافته شدند. از ماده پلی دی‌متیل نانو سیلوکسان (ابعاد ذرات سیلیکون در حد نانو) برای آب‌گریز کردن فرش‌های ابریشمی استفاده شد. جهت ارزیابی کارایی ماده به‌کار گرفته شده روش‌های استاندارد مورد آزمون واقع شدند. عکس‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که این ماده به‌صورت لایه بسیار نازک سطح الیاف را پوشانده است. طیف EDAX نیز حضور ذرات سیلیکون را روی سطح تأیید می‌نماید که بیانگر اتصال ماده مورد استفاده با الیاف است. نتایج نشان دادند، ترکیبات نانو سیلوکسان علاوه بر خاصیت خوب ضدآب، روی رنگ، کیفیت ظاهری یا سطح زیر دست نمونه‌های فرش تأثیری نداشت. استفاده از این ترکیبات جهت فرش‌های ابریشمی توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: طرح لچک‌ترنج، طرح تصویری، نماد، نشانه، نشانه‌شناسی، همدان.

گلیم

دوفصلنامه علمی - پژوهشی انجمن علمی فرش ایران شماره ۲۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۳

■ مقدمه

عمده تولید نخ ابریشم در ایران به مصرف بافت قالی‌های ابریشمی می‌رسد. قالی‌های ابریشمی دارای ارزش زیادی هستند و اهمیت آنها در تولید درآمد و ارزآوری بر کمتر کسی پوشیده است.

ابریشم خام از دو بخش تشکیل یافته، ماده‌ای که دو رشته تار ابریشم را می‌سازد به نام فیبروئین که ساختار اصلی ابریشم است و دیگری ترکیبی است مانند ژلاتین که اطراف دو رشته ابریشم را فرا گرفته است و آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این ماده ژلاتینی که به نام صمغ سریسین معروف است، در آب‌جوش، محلول صابون، قلیایی‌های رقیق و اسید استیک قابل حل بوده و معمولاً به‌وسیله حرارت دادن در محلول صابونی از فیبروئین جدا می‌شود. بررسی ساختار مولکولی فیبروئین توسط اشعه ایکس با توجه به آنکه فیبروئین از مونومرهای مختلف (اسیدهای آمینه) تشکیل گردیده و گروه‌های جانبی آن بسیار متنوع هستند اندکی مشکل است (حاجی شریفی، ۱۳۷۴، ۶۵).

در اثر جوشاندن زیاد ابریشم در آب جلا و استحکام آن کاسته می‌شود، لذا عملیاتی که روی ابریشم انجام می‌گیرد باید در دمای زیر جوش به‌کار گرفته شود. ابریشم در محلول رقیق اسیدها کمی اسید جذب کرده و جلایش افزایش می‌یابد و در اثر سایش صدای ویژه‌ای می‌دهد. برای دستیابی به این ویژگی از اسیدهای تارتاریک و فرمیک استفاده می‌شود. اسید تانیک و مواد مازوجی میل ترکیبی زیادی با ابریشم دارند و از همین‌رو برای بار دادن ابریشم و به‌دست آوردن رنگ مشکی از آن استفاده می‌نمایند (حاجی شریفی، ۱۳۷۴، ۶۷).

موادی که برای ضدآب‌کردن و غیرقابل نفوذ نمودن پارچه نسبت به آب به‌کار برده می‌شوند، به‌نام ضدآب‌کننده‌ها معروف هستند. این ترکیبات

به‌صورت نمک فلزات و یا امولسیون پارافین-واکس حاوی آلومینیوم، کروم، کروم زیرکونیوم و یا موادی مشابه هستند که از گروه‌های فعال مانند متیلول، آمونیوم چهار ظرفیتی و یا گروه‌های اتیلن و ایمین برخوردارند. ترکیبات مؤثر دیگر شامل سیلیکون‌ها و مشتقات فلئوئوردار هستند. چنانچه پارچه از طریق انتقال مواد پلیمری غیرمحلول و یا مخلوط در آب آغشته و از طریق مسدود شدن منافذ پارچه نسبت به آب غیرقابل نفوذ گردد، این عمل را پوشش دادن پارچه می‌نامند (احمدی، ۱۳۶۴، ۲۷۰). هدف از این کار تکمیل ضدآب کردن و یا غیرقابل نفوذ نمودن آب در منسوجات است. این ترکیبات عمدتاً برای ضدآب نمودن منسوجات سلولزی به‌کار برده می‌شود. خاصیت آب‌گریزی اجسام مربوط به گروه‌های آب‌گریزی است که آن را دربر گرفته است. این گروه‌ها با زنجیر طویل خود و با قرار گرفتن در سطح اجسام اجازه نفوذ آب و تر شدن به کالا را نمی‌دهند. سیلیکون‌ها دارای گروه‌های آب‌گریز طویل نبوده، بلکه تنها دارای گروه‌های متیل هستند که پس از آغشته‌شدن الیاف به آنها سطح آنها را پوشانده و به این وسیله خاصیت آب‌گریزی به الیاف خواهند داد (حاجی شریفی، ۱۳۷۸).

در مورد دی‌متیل پلی‌سیلوکسان، آب‌گریزی حاصل از استفاده این ماده روی کالا به‌دلیل قرار گرفتن گروه‌های متیل در سطح لیف خواهد بود. این ماده با الیاف ترکیب شده و با گذشت زمان خواص خود را از دست نخواهد داد. خاصیت ضدآب‌کنندگی این ترکیب متوسط و ثبات آن خوب است.

برخی از مشتقات هیدروکربن و یا فلئوئوردار نیز می‌توانند این خاصیت را ایجاد نمایند. با خیس شدن سطح الیاف هنگام پوشیده شدن با ترکیبات فوق به ترتیب $CF_3 > CF_2 > CF > CH_2 -$ کاهش خواهد یافت. بنابراین گروه $CF_3 -$ می‌تواند

از دو خاصیت عمده برخوردار باشد: ضدآب و ضدروغن‌کنندگی الیاف (سید اصفهانی، ۱۳۷۸، ۱۰۹، و هاسر و همکاران، ۲۰۰۴، ۲۰۰-۱۹۷).

یک روش برای بهبود خواص ضدآب حاصل شده با استفاده از نمک‌های آلومینیوم، ترکیب عملیات تکمیل ضدآب نمودن با استفاده از نمک آلومینیوم به همراه یک صابون است. صابون آلومینیوم که در این حالت تشکیل می‌شود، یک لایه هیدروفوب (آب‌گریز) غیرمحلول روی سطح کالا ایجاد می‌نماید. روش بسیار معمول و متداول عملیات تکمیل ضدآب کردن در قرن ۱۲ استفاده از یک واکس روی پارچه با عرض باز بود. به طور کلی در فرمولاسیون، واکس‌ها شامل واکس پارافین (دمای ذوب ۵۶-۵۲ درجه سانتی‌گراد) به تنهایی و یا در ترکیب با یک یا دو واکس دیگر بر پایه استر اسیدهای چرب تر و الکل‌های مونو هیدریک است (سید اصفهانی، ۱۳۷۸، ۱۱۰).

فرش‌هایی که دارای نخ‌های پرز پشمی هستند، باید در برابر لکه‌های احتمالی در اثر ریختن قهوه، چای و نوشیدنی‌های معمول و سایر مایعات و لکه‌های غذا که دارای مواد رنگین هستند محافظت شوند. درجه‌ای از محافظت به وسیله عمل‌آوری با ترکیبات شیمیایی فلئوئور حاصل می‌شود که مقاومت لکه را کم می‌کند و آن را به سطح نخ‌های پرز آزاد می‌نماید. بنابراین اگر عملیات پرداخت فرش که برای صاف‌نمودن سطح فرش با بریدن انتهای نخ‌های پرز فرش انجام می‌گردد، پس از عملیات ضدلک نمودن انجام شود، سبب می‌شود انتهای نخ‌های پرز آزاد شده و به طور نسبی غیرمحافظت‌شده باشند. عمل‌آوری با ترکیبات شیمیایی فلئوئور علاوه بر ضدلک کردن، محصول را ضد گرد و غبار نیز می‌کند. با این وجود بعضی از لکه‌ها که ساختمان مشابه رنگزاهای اسیدی دارند اگر سریع پاک نشوند، فرصت می‌یابند تا به صورت شیمیایی جذب الیاف شده و الیاف را رنگ کنند. در

این صورت ترکیبات فلئوئور به تنهایی نمی‌توانند این عیب را برطرف کنند. در روش بلوکه کردن لکه‌ها از جذب شیمیایی لکه‌ها که حاوی رنگدانه بوده و مثل رنگزاهای اسیدی عمل می‌کنند، جلوگیری می‌شود. بنابراین به کارگیری مشترک یک بلوکه‌کننده لکه و یک ترکیب شیمیایی فلئوئور برای نخ‌های پرز فرش منجر به افزایش مقاومت در برابر لکه و گرد و غبار می‌شود کوک و ویگمان (Cooke & Weigmann, 1990, 5) در تحقیقاتی که روی فرآیند بلوکه نمودن لکه انجام دادند، بلوکه‌کننده‌های لکه را به صورت زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند:

۱- فنولیک‌ها: سیستم‌های شامل حلقه‌های آروماتیک با گروه‌های هیدروکسیل. اینها شامل فنول، کروزل، نفتول و بیس فنول هستند. این محصولات معمولاً شامل گروه‌های سولفونیک اسید بوده و در فرم نمک‌های فلزی به کار برده می‌شوند.


۲- تیوفنولیک‌ها: این مواد به وسیله واکنش فنول‌ها با سولفور یا مونوسولفور یا دی‌کلراید تشکیل می‌شوند. مونو بیس فنول‌ها یا الیگومرهای تیوفنول‌ها که سولفون‌ها و فلزی شده‌اند نمونه‌های معمول بلوکه‌کننده‌های لکه هستند.

۳- دی‌هیدروکسی دی‌فنیل سولفون: این محصولات شبیه گروه (۱) هستند که شامل هیدروکسیل و گروه‌های سولفونیک هستند و به صورت نمک‌های لیتیم، پتاسیم و سدیم به کار گرفته می‌شوند.


۴- غیرآروماتیک‌ها: این محصولات دارای ساختار شیمیایی خطی، زنجیرهای شاخه‌دار و یا سولفون‌های سیکلو آلیفاتیک هستند. ساختار دقیق شیمیایی کامپوزیت‌ها (ترکیبات)، سایز مولکولی، درجه پلیمریزاسیون و درجه سولفوناسیون اغلب بلوکه‌کننده‌های تجاری لکه دقیقاً شناخته شده نیستند و البته کارایی دقیق آنها به عوامل فوق، روش کاربرد و عملیات حرارتی بستگی دارد. حرارت سبب کاهش

با ترکیبات شیمیایی و مواد بلوکه‌کننده لکه و برای اطمینان از اینکه انتهای الیاف کاملاً با مواد آغشته شده انجام گیرد تا محافظت در برابر لکه‌شدن افزایش یابد. تکمیل پارچه‌های ابریشمی با استفاده از لامپ‌های VUV این خاصیت را به پارچه‌های ابریشمی می‌دهد که یک روی پارچه خاصیت آب‌دوستی و سطح دیگر خاصیت ضدآب داشته باشد. در تحقیقی (Kelson & Holt, 1992) با تابش سطح ابریشم به وسیله لامپ

جرم مولکولی نسبی شده و نفوذ به درون الیاف را راحت‌تر و سریع‌تر می‌کند در صورتی که بزرگ‌تر شدن جرم نسبی بلوکه‌کننده لکه سبب می‌شود بلوکه‌کننده لکه به بخش‌های داخلی الیاف نفوذ کنند. به دلیل روش متداول در به‌کارگیری بلوکه‌کننده‌های لکه، غلظت این مواد در نزدیک سطح الیاف زیاد شده و اثر مقاومت لکه می‌تواند با مرور زمان، مصرف و سایش نخ‌های پرز فرش کاهش یابد.



2-(4,6-dichloro-1,3,5-triazinan-2-ylamino)-5-methylcyclohexane-1-sulfonic acid



4-(phenylsulfonyl)cyclohexanol

شکل ۱. ساختمان شیمیایی مواد مناسب جهت ضدآب و لکه کردن فرش ابریشمی: ساختار بالا Sandospace R ساختار پایین Thiotan CAS (مأخذ: Hu and Yuan, 2011)

UV در محدوده ۱۷۲ نانومتر، سعی بر آن شد تا با استفاده از این لامپ‌ها یک طرف از سطح ابریشم را ضدآب نمایند و با افزایش خاصیت آب‌گریزی روی یک سطح خاصیت دفع لکه را بهبود دهند و با حفظ خاصیت آب‌دوستی در سطح دیگر که با پوست بدن در تماس است و حفظ خاصیت آب‌دوستی و جذب رطوبت بدن، احساس راحتی را فراهم نمایند. در تحقیقات دیگری (Periyasamy et al., 2007; Tunad & Daoud, 2009) با استفاده از نانو ذرات اکسید تیتان TiO_2 سعی شده تا خاصیت

در تحقیقات انجام شده در مورد الیاف پشم فرش مشخص شده که به‌کارگیری مخلوط دی‌کلروتری آزین فعال شده نسبت به الیاف تمایل زیاد دارند. استفاده از Sandospace R از شرکت کلاریانت به‌همراه Thiotan CAS در ترکیب با کندانسسه آریل سولفونات یا فرمالدئید یک اثر افزایشی در عملیات ضدلک و آب نمودن دارند. ساختمان شیمیایی این دو ماده در شکل ۱ نشان داده شده است.

برای فرش‌هایی که نخ‌های پرز بریده دارند بهتر است، فرآیند اسپری کردن ملایم سطح فرش

آب‌گریزی و خودتمیزکنندگی به ابریشم داده شود. به‌منظور داشتن خواص خودتمیزکنندگی، پشم‌های نیوزیلند با به‌کارگیری تکنیک سل ژل (Hu & Yuan, 2011; Yuang, et al. 2008) با استفاده از مشتقات اکسید تیتان (تترا ایزوپروپوکساید تیتانیوم) در محلول اسید استیک یخی (یا اسید نیتریک و یا اسید هیدروکلریک) عمل‌آوری شدند. خواص پایداری نوری و خودتمیزکنندگی قبل و بعد از فرآوری با تکنیک فوق‌اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد به‌کارگیری اسید نیتریک در محلول سل ژل سبب کاهش پایداری نوری و افزایش اکسایش نوری نمونه‌ها می‌شود. همچنین زردی نمونه‌های فوق در تابش نور UV نیز بیش از نمونه‌های عمل‌آوری شده در شرایط به‌کارگیری اسید هیدروکلریک بود. در صورتی که با به‌کارگیری اسید هیدروکلریک در سل ژل نه‌تنها تخریب نوری اتفاق نمی‌افتد بلکه پایداری نمونه‌ها در مقایسه با نمونه‌های عمل‌نشده با افزایش نفوذپذیری جریان هوا از نمونه‌های پوشش داده شده به‌دلیل یکنواختی در پوشش سطح افزایش نیز یافت (چون پرزهای سطحی را که سبب بلوکه شدن جریان هوا می‌شدند، کاهش داده است).

استفاده از پلاسما در درجه حرارت پایین برای بهبود خواص آب‌گریزی سطح ابریشم مورد توجه محققان قرار گرفته است (Wang & Qiu, 2012; Chaivan, et al. 2005). مزیت این روش ایجاد لایه آب‌گریز در مقیاس اتمی روی سطح کالا است، بدون اینکه تغییری در خواص توده ایجاد نماید.

در تحقیقی دیگر (Tunad & Daoud, 2009) از محلول پلی دی‌متیل سیلوکسان در هگزان در ۳۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱ ساعت در حمام آبی و تکان دادن آرام، فیلمی مناسب روی کالا ایجاد نمودند. پس از این مدت نمونه‌ها با هگزان تازه آب‌کشی شدند و در آن در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱

ساعت قرار گرفتند تا کاملاً خشک شوند. نمونه‌های عمل‌شده با این ماده با اندازه‌گیری زاویه تماس قطره مورد ارزیابی قرار گرفتند. عکس‌های میکروسکوپی SEM که از نمونه‌ها تهیه شد نشان داد که نمونه‌های عمل‌آوری شده سطحی صاف‌تر و یکنواخت پیدا کرده‌اند. زاویه تماس برای ارزیابی میزان آب‌گریزی نمونه‌ها نشان داد که مقدار زاویه تماس از ۷۶ درجه به ۱۱۷ درجه افزایش یافته است. این اختلاف ۴۱ درجه‌ای نشان می‌دهد که نمونه‌های عمل‌شده با پلی دی‌متیل سیلوکسان به مقدار زیادی آب‌گریز شده‌اند.

فرش دست‌باف یک کالای هنری اصیل ایرانی است که به‌عنوان سرمایه‌ای مطمئن در بین مردم دنیا شناخته شده است. حال اگر مصرف‌کنندگان آن اطمینان حاصل نمایند، فرش دست‌بافی که مبلغ زیادی جهت خرید آن پرداخت نموده‌اند با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا طول عمر طولانی‌تری پیدا کرده است با اشتیاق بیشتری جهت خرید آن اقدام می‌نمایند. شالوده فرش دست‌باف نخ‌های تشکیل دهنده آن است که به‌عنوان نخ‌های چله، پرز و پود در بافت و تولیدش به‌کار رفته‌اند. هر چه کیفیت مواد اولیه مورد استفاده بالاتر باشد، بالطبع طول عمر کالا نیز بالاتر خواهد بود. اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها جهت به‌کارگیری مواد اولیه با کیفیت خوب و مناسب گاهی اوقات در شرایط مصرف و به‌کارگیری کالا اتفاقاتی می‌افتد که اجتناب‌ناپذیر است. بخش عمده‌ای از فرش دست‌باف به‌عنوان مهمترین کف‌پوش لوکس مورد مصرف در منازل، کاخ‌ها، تالارها و... در کف زمین گسترده می‌شوند که در معرض آلودگی‌های زیادی خواهند بود. این آلودگی‌های محیطی نظیر گرد و غبار کفش‌گازهای صنعتی (هوای بیرون)، دود سیگار و... را می‌توان با رعایت موارد بهداشتی بسیار کم و به حداقل رساند، اما بخشی دیگر که نظیر آلودگی‌های ناشی از ریختن غذا، آب میوه، چای یا قهوه، ادرار حیوانات

و... خیلی قابل کنترل نیستند. لذا اگر فرش گران قیمت دستباف در برابر این قبیل آلاینده‌ها مقاوم شود نیاز به فرآیند لکه‌گیری و شست‌وشو کمتر و طول عمر آن بیشتر خواهد شد. استفاده از مواد ضدآب، ضدلکه و چربی امروزه در صنایع نساجی از جمله فرش‌های ماشینی نایلونی که نسبت به سایر فرش‌های ماشینی مثل پلی‌استر یا اکریلیک جذب رطوبت بیشتری دارد، مصرف زیادی پیدا کرده است و تحقیقات گسترده‌ای جهت تولید موادی با کارایی بالا انجام شده و همچنان ادامه دارد (Jones & Dennis; Potter, et al). حال با در نظر گرفتن قیمت بسیار بالای فرش‌های دستباف نسبت به فرش‌های ماشینی، به‌کارگیری این تکنولوژی در فرش دستباف با در نظر گرفتن خصوصیات این فرش دوچندان می‌گردد. در بین انواع فرش دستباف، فرش‌های ابریشمی دارای قیمت بسیار بالا و ارزش افزوده زیادی هستند، بنابر این به‌دلیل قیمت بسیار بالا افزودن یک فرآیند به نام ضدآب یا ضدلکه کردن در خلال تولید آن ارزش بسیار زیادی خواهد داشت. زیرا اولاً به‌کارگیری مواد با خواص مورد نظر در مقایسه با قیمت تمام‌شده فرش ابریشمی روی قیمت نهایی کالا تأثیر چندانی نخواهد داشت. ثانیاً با توجه به اینکه حساسیت مردم در هزینه کردن بیشتر شده است، لذا اگر اطمینان حاصل کنند که فرش خریداری شده آنها نسبت به تمام آلودگی‌ها مقاوم‌سازی شده و دارای طول عمر بیشتری است، نسبت به خرید و پرداخت هزینه تردید نخواهند داشت.

در این تحقیق سعی می‌شود امکان‌سنجی به‌کارگیری مواد ضدآب و لکه از نوع مشتقات سیلیکونی روی فرش دستباف ابریشمی بررسی گردد. از آنجا که پس از اتمام بافت فرش شست‌وشوی آن و استفاده از مواد شیمیایی در فرآیند شور اجتناب‌ناپذیر است، لذا استفاده از مواد ضدلکه و آب در فرش بافته شده مد نظر این تحقیق است.

آزمایش‌ها: مواد و وسایل مورد نیاز

نخ ابریشمی مناسب نخ پرز فرش دستباف دولا، نخ چله پنبه‌ای ۱۶ لا ۵ متریک، رنگ اسیدی متال کمپلکس ۲:۱ با نام Isolan dark blue 2S-GL.01، اسید استیک گلاسیال 85%، پارافین از نوع با نقطه ذوب، از مشتقات نانودی‌متیل پلی‌سیلوکسان از شرکت سوئیسی Bohler، غلتک خاردار فلزی، ظرف اسپری کردن، هیتز، قطره چکان، لوله آزمایش و زمان‌سنج، میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین و دوربین عکاسی دیجیتالی با وضوح ۱۰ مگاپیکسل، دستگاه میکروسکوپ الکتونی روبشی SEM، ساخت کمپانی Tescan کشور چک و مجهز به دستگاه (EDX, SiriusSD Energy Dispersive) ساخت کشور چک (واقع در پژوهشگاه شیمی). دستگاه‌های سنسج ثبات نوری Xenotest و شست‌وشویی Lunderometer (واقع در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر).

آماده‌سازی نمونه‌ها

نخ‌های ابریشمی در کلاف‌های ۱۰ گرمی توزین شدند. پس از توزین، نمونه‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد با ۲ g/Lit شوینده غیر یونی و ۰/۵٪ بی‌کربنات سدیم در حجمی ۳۰ برابر وزن کالا از آب شست‌وشو داده شدند. پس از شست‌وشو با آب ولرم کاملاً آب‌کشی شدند. کالای شسته‌شده مرطوب به‌صورت کلاف باز وارد حمام آب ۴۰ درجه سانتی‌گراد شده سپس اسیداستیک مورد نیاز برای داشتن pH برابر ۴/۵ که مقدارش حساب شده بود، به حمام رنگرزی اضافه گردید. ۱۰ دقیقه زمان داده شد تا کلاف با اسید آغشته شود. سپس رنگرزی محلول اضافه گردید. حمام رنگرزی در مدت ۴۵ دقیقه به دمای ۸۵ درجه سانتی‌گراد رسانده شد و ۶۰ دقیقه در این دما رنگرزی ادامه یافت. کلاف در حین رنگرزی

کاملاً باز شد تا رنگ به تمام قسمت‌های آن نفوذ کند. هر از چند گاهی حمام رنگ‌رزی هم خورد تا تمام قسمت‌های کلاف با محلول حمام آغشته شود. در طول فرآیند رنگ‌رزی تمام قسمت‌های کلاف داخل حمام بود تا رنگ‌رزی یکنواختی حاصل شود.

پس از اتمام رنگ‌رزی کلاف‌های رنگ‌شده با آب ولرم و کمی شوینده غیریونی برای خروج رنگ‌های جذب‌نشده سطحی شست‌وشو داده شد. سپس کلاف‌ها کاملاً از هم باز شده، آویزان و خشک شدند.

تهیه نمونه‌های فرش ابریشمی

نمونه‌های کوچکی در ابعاد ۵×۵ سانتی‌متر مربع به دو صورت گلیم (شبیه‌سازی از قسمت گلیم‌بافت فرش) و فرش بافته شدند. در هر دو نمونه از چله پنبه‌ای جهت سهولت بافت استفاده شد. فرش‌های ابریشمی در رج‌شمار ۳۵ بافته شدند. این رج‌شمار تراکم بالای نخ‌های پرز را ایجاد نمی‌کند و جهت شبیه‌سازی مناسب است. در مجموع ۴ نمونه فرش و ۴ نمونه گلیم تهیه گردید.

انجام آزمایش‌های آب‌گریز نمودن

پس از اینکه بافت نمونه‌ها تمام شد، سطح فرش‌های بافته شده به‌دقت پرداخت گردید تا جای ممکن صاف و یکدست باشد. هر دو نمونه‌های فرش و گلیم با آب ولرم و شامپو شست‌وشو داده شدند تا آلودگی‌هایی که در حین بافت روی سطح قرار

گرفته بودند برطرف شوند. سپس نمونه‌ها با استفاده از نور غیرمستقیم خورشید و جریان هوای کاملاً خشک شدند. سطح نمونه‌های فرش و گلیم پس از شست‌وشو که کاملاً خشک شده بودند با استفاده از نانو پلی دی‌متیل سیلوکسان تحت عملیات قرار گرفتند. محلول پلیمری سیلیکون که محتوی نانو ذرات سیلیکون است از فاصله ۱۰ سانتی‌متری روی سطح نمونه‌ها اسپری شدند. در مورد نمونه‌های فرش اسپری کردن توأم با غلتک‌زنی سطح فرش با غلتک خاردار بود تا مواد در بین نخ‌ها کاملاً نفوذ نمایند. نمونه‌ها با استفاده از استانداردهای AATCC, 22, 175 (۱۷-۱۸) که شرح آنها آورده شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج و بحث

آزمون استاندارد جهت ارزیابی میزان آب‌گریز شدن کالا

خاصیت آب‌گریزی در نمونه فرش ابریشمی با محلول پلی دی‌متیل سیلوکسان مورد آزمایش قرار گرفت. سطح بسیار نازکی از این ماده به‌وسیله اسپری کردن ایجاد گردید، سپس نمونه فرش در شرایط آزمایشگاه قرار گرفت تا کاملاً خشک شود. با قطره‌چکان، قطره‌هایی از آب مقطر در چند نقطه از گلیم و فرش ابریشمی عمل‌آوری شده و فرش و گلیم خام ریخته شد. زمان نفوذ و پخش قطره روی سطح گلیم و فرش به‌وسیله کورنومتر اندازه‌گیری شد.

جدول ۱. زمان نفوذ قطره آب در نمونه‌های عمل‌آوری شده با پلی دی‌متیل سیلوکسان. نیز پس از شست‌وشو

نمونه	فرش خام	فرش عمل‌آوری شده با پلی دی‌متیل سیلوکسان	پس از شست‌وشو یک مرحله	گلیم خام	گلیم عمل‌آوری شده
زمان نفوذ قطره	<۵ ثانیه	>۱۵ دقیقه	>۵ دقیقه	<۵ ثانیه	>۱۵ دقیقه

(مأخذ: نگارنده)

نتایج در جدول ۱ نشان داده شده است. زمان مشاهده ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شد. در مورد نمونه‌های عمل شده فرش و گلیم در مدت زمان آزمایش نفوذ قطره، هیچ تغییری در ابعاد قطره روی سطح نمونه‌ها صورت نگرفته است. یعنی خاصیت ضدآب نمودن با قابلیت بسیار بالا روی فرش‌ها ایجاد شده است.

برای سنجش پایداری عملیات ضدآب و لک انجام شده روی نمونه‌ها، آنها شست و شو داده شده و مجدداً آزمایش سنجش نفوذ قطره تکرار گردید. نتایج درج شده در جدول ۱ نشان می‌دهد که فرآیند شست و شو خاصیت ضدآب ایجاد شده را به مقدار جزئی کاهش داده اما هنوز این خاصیت با توجه به زمان نفوذ قطره در مقایسه با نمونه‌های خام قابل توجه است. احتمالاً دلیل کاهش جزئی به دلیل خاصیت سه‌بعدی فرش دست‌باف است.

اندازه‌گیری زمان لازم جذب رطوبت



برای این منظور از آزمون فیتیله‌ای شدن یا زمان جذب رطوبت استفاده شد. دو نخ فیلامنتی ابریشمی یکی خام و دیگری پوشش داده شده با ماده مورد آزمایش (هر دو رنگ‌رزی شده) به طول یکسان انتخاب شدند. برای اینکه تاب و فر خوردگی تأثیری در طول نگذارد

یک گیره به انتهای هر دو نخ وصل شد. سپس انتهای رشته نخ‌ها که به گیره متصل بود در آب مقطر ۲۵ درجه سانتی‌گراد که در لوله آزمایش ریخته شده بود، قرار گرفت، به طوری که سطح انتهایی نخ در لبه آب بود. ارتفاع بالا آمدن آب در مدت ۱۵ ثانیه اندازه‌گیری شد. پس از ۱۵ ثانیه در رشته نخ ابریشم خام، آب تا ارتفاع ۲۳ میلی‌متر نفوذ کرده بود در صورتی که ارتفاع آب بالا آمده در نخ پوشش داده شده فقط ۲ میلی‌متر بود.

مطالعات میکروسکوپی

به سه طریق استفاده از میکروسکوپ نوری، عکس دیجیتال و میکروسکوپ الکترونی سطح نمونه‌های الیاف ابریشم قبل و بعد از تکمیل با ماده ضدآب مورد مطالعه قرار گرفت.

در شکل ۲ با استفاده از میکروسکوپ نوری تصویر قطره آب مقطر روی سطح فرش و نخ ریشه گرفته شده است. انعکاس نور از روی قطره آب و تصویر نخ‌های پشت قطره کمی وضوح شکل را کاهش داده است. اما شکل کاملاً کروی قطره در عکس کاملاً مشخص است.



شکل ۲. تصویر قرارگیری قطره روی سطح فرش شکل سمت راست و ریشه‌های آن شکل سمت چپ (نمونه فرش تکمیل شده با ماده ضدآب) با میکروسکوپ نوری بزرگ‌نمایی ۶۵۰ (مأخذ: نگارنده)



شکل ۳. تصویر قطره روی سطح فرش (شکل سمت راست فرش تکمیل شده با ماده ضدآب و شکل سمت چپ فرش خام) (مأخذ: نگارنده)

<p>بزرگ‌نمایی ۶۵۰۰۰ سطح ابریشم بدون پوشش با ماده نانو</p>	<p>بزرگ‌نمایی ۶۵۰۰۰ سطح ابریشم پوشش داده شده با ماده نانو</p>
<p>بزرگ‌نمایی ۵۲۰۰۰ سطح ابریشم بدون پوشش با ماده نانو</p>	<p>بزرگ‌نمایی ۵۲۰۰۰ سطح ابریشم پوشش داده شده با ماده نانو</p>

شکل ۴. تصاویر SEM مربوط به نمونه الیاف ابریشم خام و تکمیل شده (مأخذ: نگارنده)

در شکل ۳ نحوه قرارگیری قطره روی سطح فرش قبل و پس از تکمیل با ماده ضدآب مورد مطالعه قرار گرفته است. در سطح فرش تکمیل شده با ماده ضدآب کننده، مشاهده می شود که شکل قطره کاملاً کروی است. در صورتی که در شکل چپ مربوط به فرش خام که عملیات تکمیلی روی آن انجام نشده قطره آب کاملاً روی سطح فرش پخش شده و درون آن نفوذ کرده است.

از آنجا که ماده تکمیل ضدآب مورد استفاده به صورت یک روکش روی سطح می نشیند لذا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح نمونه خام و نمونه عمل شده الیاف ابریشم مورد مطالعه قرار گرفت. در تصاویر SEM سطح نمونه الیاف عمل شده ترکهای مویی را نشان می دهد. این ترکها احتمالاً مربوط به روکش ماده نانو است که پس از خشک شدن به صورت ترک دار روی سطح باقی مانده است. سطح نمونه ها با بزرگنمایی های مختلف از ۲۳۰۰ تا ۶۵۰۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت، شکل ترکهای مویی فقط در سطح نمونه الیاف عمل شده با ماده ضدآب کننده مشاهده گردید.

سنجش عناصر روی سطح، آزمون EDX (Energy Dispersive X ray)

این تکنیک که برخی اوقات به آن EDS یا EDAX هم می گویند، روشی برای مشخص کردن ترکیب عنصری یک نمونه یا بخشی از یک نمونه است. معمولاً آزمون EDX به تنهایی به کار نمی رود بلکه سیستمی است که به همراه میکروسکوپ الکترونی عبوری SEM بوده و در حقیقت بخشی از این میکروسکوپ به شمار می رود.


در این روش سطح نمونه توسط یک اشعه الکترونی درون میکروسکوپ تحت بمباران قرار گرفته و با برخورد الکترونهای این اشعه به

الکترونهای مربوط به اتمهای نمونه تحت بررسی، برخی از این الکترونها از جای خودشان خارج می شوند. با توجه به اینکه جای اتمها نمی تواند خالی بماند و باید به حالت تعادل برسند، الکترونیایی از لایه های بالاتر اتمی به این جای خالی مهاجرت کرده و جای آن را پر می کنند. برای انجام این عمل الکترونهای لایه های بالاتر که انرژی بیشتری دارند، بایستی بخشی از انرژی خود را از دست بدهند تا به سطح انرژی لایه جدید رسیده و پایدار باشند که این انرژی به صورت اشعه ایکس منتشر می گردد. مقدار انرژی آزاد شده بستگی نوع لایه ها دارد، هم لایه ای که الکترون از آن جدا شده و هم لایه ای که الکترون به آن مهاجرت می کند. از طرفی اشعه ایکس اتمهای هر عنصر مقدار انرژی منحصر به فردی در حین انتقال از لایه ای به لایه دیگر اتمی از خودشان ساطع می کنند. بنابراین با اندازه گیری مقدار انرژی موجود در اشعه ایکس آزاد شده در یک نمونه در حین بمباران توسط اشعه الکترونی می توان نوع اتم موجود را مشخص نمود.

خروجی یک آنالیز EDX طیف EDX است. طیف EDX فقط یک نمودار است که بر اساس دریافت انرژی ایکس از هر سطح انرژی رسم شده است. یعنی شدت انرژی بر حسب غلظت؛ هر یک از پیکهای نشان داده شده در این نمودار مختص یک اتم بوده و بنابراین نشانگر فقط یک عنصر هستند. پیکهای با ارتفاع بیشتر در طیف به معنی غلظت بیشتر عنصر مورد نظر در نمونه است. در خصوص طیف EDX این نکته را باید ذکر کرد که نوع اشعه X آزاد شده ممکن است متفاوت باشد، به طور مثال اگر الکترون از لایه L به لایه K مهاجرت کند به اشعه آزاد شده پیک K-Alpha ($K\alpha$) و به پیک ناشی از مهاجرت الکترون از لایه M به لایه K پیک K-Beta ($K\beta$) می گویند. (Goldstein, 2003)

آزمایش اسپری کردن آب (شبیه‌سازی از ریختن محلول‌هایی با حجم زیاد و یا باران روی سطح)
 مطابق روش استاندارد 2010-22 AATCC آزمون اسپری کردن آب روی نمونه‌ها انجام گرفت. نمونه فرش روی سطح شیب‌دار با زاویه ۴۵ درجه قرار گرفت. ظرف اسپری در فاصله ۱۵ سانتی‌متری از سطح نمونه و به‌صورت عمود بر سطح فرش واقع شد. سپس به مدت ۱۵ ثانیه سطح فرش اسپری گردید. پس از آن میزان خیسگی در نمونه یعنی تغییر رنگی که در اثر نفوذ آب ایجاد شده با مقیاس داده شده در روش استاندارد ارزیابی شد. نتیجه ارزیابی نمونه‌ها در آزمون اسپری در جدول ۲ داده شده است.

در طیف مربوط به تصاویر EDX در نمونه پوشش داده شده با مشتقات نانو مشاهده می‌شود که پیک‌های جدید مربوط به عناصر فلئوئور و سیلیس در نمودار شکل گرفته است. این موضوع بیانگر اتصال ماده تکمیل ضدآب مورد استفاده روی سطح الیاف است. همچنین شدت پیک‌های مربوط به عناصر کربن و اکسیژن نیز نسبت به نمودار EDX نمونه پوشش نداد، افزایش یافته است که بیانگر اتصال ماده نانو یا به عبارت دیگر افزوده شدن ماده مورد استفاده روی سطح الیاف ابریشم است.



جدول ۲. میزان تری سطح با توجه به مقیاس‌های استاندارد

نمونه	فرش خام	فرش عمل‌آوری شده با پلی‌دی‌متیل سیلوکسان	گلیم خام	گلیم عمل‌آوری شده با پلی‌دی‌متیل سیلوکسان
میزان تری سطح	70 ISO (1)	50 ISO (1)	70 ISO (1)	70 ISO (1)

(مأخذ: نگارنده)

آزمایش لکه‌گذاری

مطابق با روش استاندارد شرح داده شده در AATCC 2008-175 - به شرح زیر آماده شد. اسید سیتریک به مقدار ۳/۲ گرم در ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب حل شده و سپس ۰/۵ سی‌سی از محلول رنگزای اسیدی قرمز به آن افزوده شد. PH محلول با اسیدسیتریک حدود ۳/۲ گرم به ۲/۸ رسانده شد. در شرایط محیط آزمایشگاه با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد و ۶۵٪ رطوبت نسبی، سپس ۲۰ میلی‌لیتر از این محلول رنگی برای لکه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفت. ۲۰ سی‌سی از محلول روی مساحت حدود ۲۵ سانتی‌متر مربع از نمونه فرش‌های عمل‌آوری شده با محلول پلی‌دی‌متیل نانو سیلوکسان و نمونه خام از فرش ابریشمی ریخته شد. با کف بشر روی محلول ریخته شده فشار داده شد تا از نفوذ کامل محلول اطمینان حاصل شود (شبیه‌سازی از زمانی که روی محلول ریخته شده روی فرش راه بروند). این کار سه مرتبه تکرار شد. البته هنگام اعمال فشار به وسیله ته بشر دقت شد که اعمال نیرو فقط عمودی باشد از چرخش و یا کشیدن بشر به سطح فرش جلوگیری شد زیرا ممکن بود، سبب سایش سطح فرش و خروج فیلم پلی‌دی‌متیل سیلوکسان تشکیل شده روی سطح شود. پس از اینکه محلول استاندارد لکه‌گذاری روی نمونه‌ها ریخته شد، نمونه‌ها در زیر آون در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شده و کاملاً خشک شدند. پس از اینکه نمونه‌ها خشک شدند، میزان لکه‌گذاری با مشاهده نمونه‌ها در شرایط استاندارد ارزیابی گردید. جهت مشاهده، نمونه‌ها روی سطح شیب‌دار با زاویه ۴۵

درجه نسبت به موقعیت چشم مشاهده‌کننده زیر نور مستقیم روز و فاصله ۴۵ سانتی‌متری چشم مشاهده‌کننده از سطح نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر نمونه لکه‌گذاری شده با نمونه مشابه لکه‌گذاری نشده ارزیابی شد. عدد ۱۰ یعنی هیچ لکه‌گذاری اتفاق نیفتاده و عدد ۱ یعنی لکه‌گذاری شدید است.

بین دو نمونه ضدآب شده با مشتقات پلی‌سیلوکسان و نمونه خام لکه‌گذاری شده، میزان لکه‌گذاری روی نمونه خام کمی بیشتر به نظر می‌رسد. نتیجه جالبی که به دست آمده این است که با وجود این که نمونه‌ها پس از فرآیند لکه‌گذاری مجدداً تحت شست‌وشو قرار گرفتند، زمان نفوذ قطره همچنان در نمونه‌های عمل‌آوری شده نسبت به نمونه خام بیشتر بود. این نتیجه نشان می‌دهد که مواد به کار گرفته شده جهت ضدآب و لکه نمودن فرش ابریشمی دست‌باف حتی در سیکل‌های شست‌وشو مقاوم بوده و کارایی خود را به‌طور کامل از دست نمی‌دهند.

اندازه‌گیری ثبات‌های عمومی

به‌منظور ارزیابی تأثیر ماده مورد استفاده برای ضدآب و لک کردن فرش ابریشمی، روی رنگ فرش ثبات نوری، شست‌وشویی و لکه‌گذاری قبل و پس از عملیات تکمیل مطابق روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. چون روش‌های استاندارد برای نخ و یا پارچه ذکر شده‌اند، لذا در این آزمایش‌ها از نخ پرز ابریشمی استفاده گردید. نتایج آزمایش‌ها در جدول ۳ نشان می‌دهد که ماده مورد استفاده تأثیر سوئی روی رنگ فرش ندارد.

جدول ۳. ثبات‌های عمومی قبل و پس از عملیات تکمیل ضدآب روی فرش ابریشمی

نوری	لکه‌گذاری	شست‌وشو	ثبات اندازه‌گیری شده
			نمونه
۵	۴-۵	۴-۵	نمونه بدون پوشش
۵	۴-۵	۵	نمونه پوشش داده شده

(مأخذ: نگارنده)

■ نتیجه‌گیری

این تحقیق به منظور مطالعه اولیه برای انجام فرآیند تکمیلی ضدآب و ضدلک کردن فرش دست‌باف با مشتقات نانو صورت گرفت. نتایج آزمایش‌های مختلف نشان داد به‌کارگیری ماده معرفی شده در این تحقیق می‌تواند کیفیت خوبی از فرآیند ضدآب و لک را روی سطح فرش ایجاد نماید.

استفاده از نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی روی فرش‌های بافته شده ابریشمی نشان داد که زمان نفوذ قطره آب روی سطح فرش به درون آن بسیار زیاد است، یعنی نمونه‌های مورد آزمایش به‌طور قابل قبولی ضدآب شده‌اند. همچنین ایجاد پیوند شیمیایی با محلول ماده رنگی به زمان نیاز دارد و آنچنان ملوک‌شدنی که در فرش‌های فرآوری نشده پس از ریختن محلول‌های رنگی نظیر آب میوه یا چای

به‌صورت آبی اتفاق می‌افتد، در این نمونه‌ها پس از آزمایش ریختن محلول رنگی مشاهده نشد. این بدان معنی است که نمونه‌های مورد آزمایش به‌طور قابل قبولی ضدلک نیز شده‌اند. ماده مورد استفاده مشتقات نانو پلی دی‌متیل سیلیکون روی زیر دست و نرمی فرش، ثبات نوری و شست‌وشویی تأثیر منفی نداشت. دوام و پایداری آن با توجه به نوع کاربرد فرش‌های ابریشمی قابل قبول است. نظر به اینکه ماده مورد استفاده ۲ سال پیش با گرید آزمایشگاهی تهیه شد نمی‌توان برآورد اقتصادی دقیقی برای مصرف صنعتی ارائه نمود. اما با توجه به مقدار کم مورد نیاز از ماده مذکور در عملیات تکمیلی، قیمت تمام‌شده فرش ابریشم و ارزش افزوده فرش ابریشمی قطعاً این‌گونه عملیات تکمیلی به‌منظور بهبود کیفیت مقرون به‌صرفه خواهند بود.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر از نتایج طرح پژوهشی خرد که در دانشگاه هنر اجرا شد، استخراج گردیده است. منابع مالی اجرای طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه هنر تأمین گردید. نویسنده مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه هنر تهران اعلام می‌دارد.

■ فهرست منابع

- حاجی شریفی محسن؛ ساسان نژاد جواد (۱۳۷۴) *خصوصیات الیاف نساجی*، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
- سیداصفهان‌ئی، میرهادی (۱۳۷۸) *تکمیل کلای نساجی*، جلد دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر، تهران.
- ویسیان، مهندس سیدمحمد (۸۵-۱۳۸۲) *بررسی روش های مختلف صمغ گیری ابریشم و تأثیر آن بر فرآیند رنگرزی و خواص فیزیکی و مکانیکی آن*، کد طرح ۰۱-۰۹۱۰۲۵۲۰۰۰-۸۲ (وزارت جهاد کشاورزی- مرکز تحقیقات فرش دستباف).
- AATCC Test Method 175-2008, Stain Resistance: Pile Floor Coverings.
- AATCC Test Method 22-2010, Water Repellency: Spray Test.
- Chaivan, P.; Pasaja, N.; Boonyawan, D.; Suanpoot, P.; Vilaithong T. (2005) "Low-temperature Plasma treatment for hydrophobicity improvement of silk," *surface & coating technology* 193, 356-360.
- Cooke, V. F.; Weigmann, H. D. (1990) *Rey. Prog. Coloration*, Vol. 20, No. 10.
- Goldstein J. I., et al. (2003) *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis*, 3rd ed., Plenum Press, New York.
- Hu, Y.; Yuan J. H. (2011) "A hydrophobic bobby silk preparation using sol-gel techniques," *Advanced materials research*, Vol. 175-176, 276.
- Jones, Jr.; Dennis J. (?) "Method for manufacturing a carpet with improved liquid barrier properties," *U.S. Pat.*, No. 7, 157, 121.
- Kelson, Jennie S.; Holt, Leo A. (1992) "Chromatographic separation of the components of commercial syntans and assessment of their effectiveness as stain-blocking agents for wool," *Journal of the Society of Dyers and Colorists*, Vol. 108, Issue 7-8, pp. 327-331.
- Periyasamy, S.; Gulrajani, M.L.; Gupta D. (2007) "Preparation of a multifunctional mulberry silk fabric having hydrophobic and hydrophilic surface using VUV excimer lamp," *Surface & coating technology* 201, 7286-7291.
- Potter, Jerry F.; Brown, W. Lamar (?) "Method and apparatus for foam treating pile fabrics," *Patent application* No. 5, 219, 620.
- Schindler, W.D.; Hauser, P.J. (2004) *Chemical Finishing of Textiles*, Woodhead publishing, pp. 187-200.
- Tung, Wing Sze; Daoud, Walid A. (2009) "Effect of wettability and silicone surface modification on the self-cleaning fictionalization of wool," *Journal of Applied Polymer Science*, Vol. 112, Issue 1, pp. 235-243.
- Tung, Wing Sze; Daoud, Walid A. (2009) "Photo catalytic self-cleaning keratins: A feasibility study Original Research Article," *Acta Biomaterial*, Vol. 5, Issue 1, pp. 50-56.
- Wang, Chunxia; Qiu, Yiping (2012) "Study on wettability improvement and its uniformity of wool fabric treated by atmospheric pressure plasma jet," *Journal of Applied Polymer Science*, Vol. 123, Issue 2, pp. 1000-1006.
- Yuyang, Liu; Xianqiong, Chen; Xin, J. H. (2008) "Hydrophobic duck feathers and their simulation on textile substrates for water repellent treatment," *Bioinsp. Biomim.* 3 046007 (8pp).

Feasibility of Anti-staining and Hydrophobicity Process for Silk Carpet Using Silicone Composition

Zahra Ahmadi

Assistant Professor, School of Applied Arts, Carpet Department, the University of Arts, Tehran.

Abstract

Persian silk rugs are the most intricate, and often most valuable ones among all hand-knotted carpets. Silk is luxurious, lightweight and soft. Additionally fineness of silk carpet is amazing. Then it is very important to improve its quality and useful life time. During its usage, a typical high quality Persian or Oriental silk rug is exposed to many water-based stains. Although there are now a number of luxury silk carpets on the market, oddly enough they stain easily with the simplest of liquids, i.e. water. That can be bad news for investing goods such as carpets made of this expensive fiber. Getting a water stain out of silk can be tricky, but it is possible. Moisture absorbency of natural silk yarns leads to easy staining of these products by these kinds of pollutants such as tea, coffee, juice, etc. as well as their decreased life time. Textile substrates with super hydrophobic surfaces have attracted much attention for industrial applications and it is a very important resource of advanced materials and new technologies; while this is not applied in hand-woven carpet industry. In this paper hydrophobicity of silk carpets with good compatibility has been improved by treatment with Nano-poly di-methyl silicone. The silk substrates were modified with a silicone compound to achieve low surface energy. Dyed silk by metal complex 2:1 acid dyes as pile yarns and cotton warp yarns applied to weaving silk carpets, and kilims. Treatment by nano-poly di-methyl silicone has been done in low temperature. Evaluation of treatments has been done according to AATCC Test Methods. Durability and stability of surface-treatment of silk carpets were measured too. After washing of carpet and dye-injection on the surface of carpet, contact angle and wet-out time measurements on the silk carpets still show much improved hydrophobic properties. The resultant silk carpet exhibits superior water repellent properties.

Keywords: Hydrophobicity, Silk carpet, Anti-staining, Silicone substitutes.

